

JIS A 1102		骨材ふるい分け試験				試験報告用紙	
調査名		試験年月日		年 月 日			
試料番号		試験者					
試料採取場所		使用場所					
(試料+容器)質量		5506	g	容器質量(No.753)		516.7	g
試料総質量		4989.3	g				
ふるい目の呼び寸法	累加残留試料+容器質量(g)	容器質量(g)	累加残留試料質量(g)	残留試料質量(g)	残留率(%)	加積残留率(%)	通過質量百分率(%)
106(mm)	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-
37.5	516.7	516.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
31.5	-	-	-	-	-	-	-
26.5	-	-	-	-	-	-	-
19.0	1000.0	516.7	483.3	483.3	9.7	9.7	90.3
13.2	-	-	-	-	-	-	-
9.5	-	-	-	-	-	-	-
4.75	3820.1	516.7	3303.4	2820.1	56.5	66.2	33.8
2.36	4379.2	516.7	3862.5	559.1	11.2	77.4	22.6
1.18	-	-	-	-	-	-	-
600 (μm)	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-
75	5469.1	516.7	4952.4	1089.9	21.8	99.3	0.7
計	5506.0		4989.3	36.9	0.7	100.0	0.0
備考							
採取日 平成15年4月7日							
最大粒径 37.5mm							
細粒分(75 μm未満) 0.7							